

Rozmiar gwintu	do rozmiaru M 50
Wytrzymałość	średnia
Czas uzyskania pełnej wytrzymałości ¹	6 godz.
Moment zerwania dla śruby M10	19 Nm
Max. Temperatura pracy	+150 °C
Opakowania	9 g, 19 g sztyft

¹ W temperaturze 22 °C



Loctite® 248

Wygodny w użyciu, nie spływa. Zalecany w przypadkach, gdy dostęp do złączy jest utrudniony – w pozycjach sufitowych, elementach dostępnych od dołu urządzeń, które nie mogą być łatwo zdemontowane i ustawione w innej pozycji.

Skuteczny na wszystkich typach metalowych złączy gwintowych. Zalecany do aplikacji gdzie wymagany jest okresowy demontaż w narzędziach mechanicznych, prasach, sprężarkach, skrzyniach biegów i do śrub mocujących.