

3474 A&B Metal Set M

Opis:	2K-Epoxy
Proporcja mieszania objętości:	1:1
Proporcja mieszania wagowo:	100 : 100
Czas przydatności do nałożenia:	45 min.
Czas ustalania:	180 min.
Kolor:	szary
Lepkość:	pasta
Wytrzymałość na ścinanie:	20 N/mm ²
Wytrzymałość na ściskanie:	70 N/mm ²
Temp. pracy:	do 120 °C
Opakowanie:	500 g zestaw tub

Loctite® Hysol® 3474 A&B Metal Set M

- Samosmarujący
- Wysoka odporność na zużycie
- Odporność na temperaturę (120°C)

Loctite® Hysol® 3474 A&B jest wypełnionym minerałami klejem 2K-Epoxy, który na ruchomych częściach tworzy samosmarującą powierzchnię chroniącą je przed zużyciem ślizgowym. Idealny do powierzchni metalowych poddawanych działaniu ściernemu.

