

Informacje o produktach

TYPOWE WŁAŚNOŚCI		5366	5367	5368	5399	5370
	System utwardzania	Acetoxo Silikon	Acetoxo Silikon	Acetoxo Silikon	Acetoxo Silikon	Alkoxy Silikon
	Kolor	bezbarwny	biały	czarny	czerwony	czarny
	Tworzenie powłoki powierzchniowej po (min.)*	5	5	5	5	10
	Czas utwardzenia do głębokości 2 mm (godz.)*	6	6	6	6	12
	Głębokość utwardzenia po 24 godz. (mm)*	4.0	4.0	4.0	4.0	2.5
	Temperaturowy zakres stosowania (°C)	-60 do +250	-60 do +250	-65 do +250 (chwilowo +300)	-60 do +275 (chwilowo +350)	-70 do +200 (chwilowo +250)
	Wytrzymałość na ścinanie (N/mm ²)	2.0	2.0	2.0	2.5	0.7
	Wydłużenie przy zerwaniu (%)	500	500	425	500	330
	Twardość (DIN 53505) Shore A	20	20	24	33	34
Nr katalogowy	23968	23967	23969	23970	23971	

Uwaga: Szczegółowe dane w karcie danych technicznych

* Temperatura otoczenia: 23 °C; wilgotność: 50%.

Elastyczne masy klejąco-uszczelniające nowej linii Loctite dostępne są w 310-mililitrowych opakowaniach typu kartusz. Okres trwałości wynosi 1 rok.

Zależność głębokości utwardzania od wilgotności i temperatury otoczenia

	24 h	Wilgotność	
		50%	100%
Temperatura	25 °C	4 mm	6 mm
	50 °C	7 mm	8 mm

