

7234

Opis	High temperature brushable ceramic
Kolor	szary
Maksymalna temperatura pracy	205 °C
Objęściowy stosunek mieszania składników	2.75 do 1
Przydatność do użycia	30 min.
Czas utwardzania	8 do 14 godz.*
Opakowania	zestaw 1 kg



Loctite® 7234

Gładka powłoka ceramiczna odporna na wysoką temperaturę, do nakładania pędzlem

Powłoka odporna na zużycie, zmniejszająca tarcie, stosowana w celu eliminowania turbulencji i kawitacji na powierzchniach części takich jak obudowy i wirniki pomp.