

9450 A&B

Opis	2K-Epoxy
Proporcja mieszania objętości:	1:1
Proporcja mieszania wagowego:	100 : 92
Czas przydatności do nałożenia:	4 min.
Czas ustalania:	13 min.
Kolor:	półprzezroczysty
Lepkość:	200 Pa.s
Wytrzymałość na ścinanie:	23 N/mm ²
Wytrzymałość na oddzieranie:	< 1 N/mm
Temp. pracy:	do 80 °C
Opakowanie:	50 ml podwójna kartusza 200 ml podwójna kartusza 1 kg Tubs



Loctite® Hypsol® 9450 A&B

- Pasta nieosiadająca
- Półprzezroczysta
- Szybko utwardzalna

Loctite® Hypsol® 9450 A&B jest pięciominutowym klejem 2K-Epoxy nadającym się do wielu różnorodnych materiałów, łącznie z metalami, ceramiką, szkłem i większością tworzyw sztucznych. Idealny do wypełniania szczelin i do aplikacji pionowych.