

9455 A&B

Opis	2K-Epoxy
Proporcja mieszania objętości:	1:1
Proporcja mieszania wagowo	100 : 105
Czas przydatności do nałożenia:	3 min.
Czas ustalania:	15 min.
Kolor:	ultra przejrzysty
Lepkość:	3.2 Pa.s
Wytrzymałość na ścinanie:	16 N/mm²
Wytrzymałość na oddzieranie:	1.8 N/mm
Temp. pracy:	do 80 °C
Opakowanie:	24 ml podwójna strzykawka 50 ml podwójna kartusza 200 ml podwójna kartusza 1 kg puszk



Loctite® Hysol® 9455 A&B

- Rozpływający się
- Ultra przejrzysty
- Elastyczny (Wydłużenie: ~80%)

Loctite® Hysol® 9455 A&B jest pięciominutowym klejem 2K-Epoxy zapewniającym przejrzystą spoinę i wysoką odporność na uderzenia. Idealny do klejenia i zalewania elementów optycznych jak czujniki i soczewki.