

Opis	dwuskładnikowy epoksydowy
Proporcja mieszania objęściowo	2:1
Proporcja mieszania wagowo	100:50
Czas przydatności do nałożenia	60 min.
Czas ustalania	180 min.
Kolor	kremowy
Lepkość	30 Pa.s
Max. temperatura pracy	do 120 °C
Opakowania	50 ml, 200 ml, 400 ml odwójna kartusza; 1 kg puszk 20 kg (A), 17 kg (B) kubek



### Loctite® Hysol® 9466 A&B

jest wzmocnionym, dwuskładnikowym klejem epoksydowym przydatnym do różnorodnych aplikacji wymagających długiego czasu przydatności do nałożenia i wysokiej wytrzymałości wiązania. Idealny do klejenia różnorodnych materiałów jak metale, ceramika i większości tworzyw sztucznych.

