

9481 A&B

Opis	2K-Epoxy
Proporcja mieszania objętości:	2.7:1 (2:1 Kartusz)
Proporcja mieszania wagowo:	100 : 33
Czas przydatności do nałożenia:	60 min.
Czas ustalania:	300 min.
Kolor:	przejrzysty
Lepkość:	50 Pa.s
Wytrzymałość na ścinanie:	19 N/mm²
Wytrzymałość na oddzieranie:	1.0 N/mm
Temp. pracy:	do 80 °C
Opakowanie:	50 ml Podwójna kartusza 400 ml Podwójna kartusza 1 kg Puszki 20 kg Wiadra (9481 A) 17 kg Wiadra (9481 B)

Ⓞ Czas żelowania w 80 °C

Ⓞ Czas utwardzania w 80 °C

Loctite® Hysol® 9481 A&B

- Przejrzysta pasta
- Klarowny wygląd
- Wielozadaniowy

Loctite® Hysol® 9481 A&B jest klejem 2K-Epoxy przeznaczenia ogólnego nadającym się do wielu różnorodnych materiałów, łącznie z metalami, ceramiką, szkłem i większością tworzyw sztucznych. Idealny do stosowania w technice światłowodowej i do klejenia płytek z obwodem drukowanym.

