

# 9483 A&B

<b>Opis</b>	<b>2K-Epoxy</b>
<b>Proporcja mieszania objętości:</b>	<b>2:1</b>
<b>Proporcja mieszania wagowo</b>	<b>100 : 46</b>
<b>Czas przydatności do nałożenia:</b>	<b>30 min.</b>
<b>Czas ustalania:</b>	<b>210 min.</b>
<b>Kolor:</b>	<b>ultra przejrzysty</b>
<b>Lepkość:</b>	<b>9.0 Pa.s</b>
<b>Wytrzymałość na ścinanie:</b>	<b>23 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Wytrzymałość na oddzieranie:</b>	<b>1.5 N/mm</b>
<b>Temp. pracy:</b>	<b>do 100 °C</b>
<b>Opakowanie:</b>	<b>50 ml Podwójna kartusza 400 ml Podwójna kartusza 1 kg Puszki 20 kg Wiadra</b>

- Ⓞ Czas żelowania w 80 °C
- Ⓞ Czas utwardzania w 80 °C

## Loctite® Hysol® 9483 A&B

- Rozpływający się
- Ultra przejrzysty
- Słaba absorpcja wilgoci

Loctite® Hysol® 9483 A&B jest klejem 2K-Epoxy przeznaczenia ogólnego, nadającym się do klejenia i zalewania elementów, gdzie niezbędna jest optyczna przejrzystość i wysoki stopień wytrzymałości. Idealny do klejenia elementów dekoracyjnych i wyświetlaczy.

