

# 9484 A&B

<b>Opis</b>	<b>2K-Epoxy</b>
<b>Proporcja mieszania objętości:</b>	<b>1:1</b>
<b>Proporcja mieszania wagowo</b>	<b>100 : 85</b>
<b>Czas przydatności do nałożenia:</b>	<b>40 min.</b>
<b>Czas ustalania:</b>	<b>180 min.</b>
<b>Kolor:</b>	<b>szary</b>
<b>Lepkość:</b>	<b>70 Pa.s</b>
<b>Wytrzymałość na ścinanie:</b>	<b>25 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Wytrzymałość na oddzieranie:</b>	<b>1.3 N/mm</b>
<b>Temp. pracy:</b>	<b>do 100 °C</b>
<b>Opakowanie:</b>	<b>50 ml Podwójna kartusza 400 ml Podwójna kartusza 1 kg Puszki 20 kg Wiadra</b>

Ⓞ Czas żelowania w 80 °C

Ⓞ Czas utwardzania w 80 °C

## Loctite® Hysol® 9484 A&B

- Średni czas przydatności do nałożenia
- Elastyczny (Wydłużenie : ~20%)
- Wysoka odporność na uderzenia

Loctite® Hysol® 9484 A&B jest klejem 2K-Epoxy przeznaczenia ogólnego, nadającym się do aplikacji przy niskich naprężeniach i wymagających wysokiej odporności na uderzenia. Idealny do klejenia takich materiałów jak GRP, SMC, kompozyty i guma.

