

9489 A&B

Opis	2K-Epoxy
Proporcja mieszania objętości:	1:1
Proporcja mieszania wagowo	100 : 85
Czas przydatności do nałożenia:	90 min.
Czas ustalania:	300 min.
Kolor:	szary
Lepkość:	45 Pa.s
Wytrzymałość na ścinanie:	22 N/mm²
Wytrzymałość na oddzieranie:	2.0 N/mm
Temp. pracy:	do 100 °C
Opakowanie:	50 ml Podwójna kartusza 400 ml Podwójna kartusza 1 kg Puszki 20 kg Wiadra

⊙ Czas żelowania w 80 °C

⊙ Czas utwardzania w 80 °C

Loctite® Hysol® 9489 A&B

- Zwiększony czas przydatności do nałożenia
- Elastyczny (Wydłużenie: ~60%)
- Wysoka odporność na uderzenia

Loctite® Hysol® 9489 A&B jest klejem 2K-Epoxy przeznaczenia ogólnego, nadającym się do klejenia dużych powierzchni przy niskich naprężeniach, zapewniającym wysoką odporność na uderzenia. Idealny do klejenia takich materiałów jak GRP, SMC, kompozyty i guma.

